

Bona Mega Natural

Fiche technique

Le bois naturel est un matériau bien particulier. Le Bona Mega Natural couvre et protège les parquets mais tout en préservant l'aspect et le toucher du bois brut. Contrairement aux vernis traditionnels, la surface protégée avec Bona Mega Natural, au toucher, ressemble plus à du bois brut, finement poncé. Pour conserver cet aspect de bois brut, combinez Bona Mega Natural avec une ou deux couches de primaire Bona Natural, et appréciez la sensation du bois brut et naturel.

- Aspect et sensation du bois brut
- Protection de qualité supérieure pour les espaces résidentiels
- Facile à étaler et sans risque
- Consiste principalement d'huile végétale
- Certificat GREENGUARD : faibles émissions dans l'air intérieur

Données techniques

Type	: couche de finition monocomposante en phase aqueuse 100% polyuréthane
Extraits secs	: 32%
COV	: max. 50 g/litre
Brillance (à 60°)	: 6-8%
Dilution	: ne pas diluer
Temps de séchage	: - prêt pour poncer/2 ^{ème} couche : 1,5 à 3 heures* - Passage léger : 24 h* - Sec à cœur : 7 jours* * sous conditions normales, 20°C/60% H.R.
Outil d'application	: rouleau Bona
Consommation	: env. 8-10 m ² /litre (120-100g/m ²) par couche
Sécurité	: non classifié
Nettoyage	: Enlever le surplus du produit des outils, après nettoyer à l'eau. Le produit séché peut être enlevé avec de l'acétone.
Conservation	: 1 an après date de production dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport	: température > +5°C et < +25°C maximum
Déchet	: disposer des restes et des bidons vides selon les réglementations locales
Emballage	: bidon de 5 L (cartons : 3 x 5 L – 44 cartons/palette)
Certificat	: GreenGuard & DiBt (produit de construction sans risque)

Préparation

La surface doit bien être acclimatée, bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de cire ou autres corps gras.

Laissez acclimater le vernis Bona Mega Natural à la température ambiante. Poser le filtre et bien secouer le bidon avant utilisation. Les conditions optimales de travail sont entre 18-25°C et humidité de l'air 30-60%. Des températures élevées et une humidité basse de l'air diminuera le temps de séchage. Des températures basses et une humidité élevée de l'air prolongent le temps de séchage. La température minimale d'utilisation : 13°C.

Méthodologie

Bois brut :
1x Bona couche de fond
Égrenage léger, grain 150
2x Bona Mega Natural

Finition



Bona®

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com

Bona Mega Natural

Fiche technique

Note :

- Bona Mega Natural donne une couleur subtilement chaude, qui est plus visible sur les espèces de bois claires et les parquets traités avec un primaire pigmenté ou un primaire d'aspect blanc délavé. Pour cette raison, nous déconseillons de survitrifier le Bona White avec le Bona Mega Natural, pour éviter le jaunissement
- Il est déconseillé d'appliquer plus que deux couches complètes par jour, en raison du risque accru de gonflement du bois.

Mise en oeuvre

1. Appliquer le Bona Mega Natural à l'aide d'un rouleau Bona, alternativement dans le sens du bois et dans l'autre sens, pour éviter des accumulations du produit. Maintenir toujours un « bord humide » afin d'éviter des recouvrements. Bien laisser sécher.
2. Appliquer une deuxième couche. Si nécessaire, égrener avec un disque grille ou le Bona Scrad System grain 150 (ou plus fin) et enlever la poussière avant d'appliquer la couche finale. **Note** : si vous avez laissé la couche précédente pendant plus de 24 heures, il faut toujours effectuer un égrenage intermédiaire.

8 heures après application de la dernière couche il est possible de marcher avec précaution sur le parquet traité. Il faudra prévoir un délai d'une semaine avant de pouvoir recouvrir la surface traitée (avec tapis et mobilier). Eviter aussi tout nettoyage humide pendant cette période de séchage.

Entretien

- Nettoyage régulier : nettoyage à sec, comme balais ou aspirateur.
- Pour enlever des taches tenaces, nettoyer avec le Bona Cleaner ou le nettoyant pour parquet Bona avec un pad microfibrés.
- Pour les dégâts et rayures : nettoyer profondément la zone endommagée
- Zones usées : on peut appliquer une couche supplémentaire de Bona Mega Natural après un nettoyage en profondeur des taches et après un égrenage. Voir les instructions sur www.bona.com.

Les instructions détaillées pour le nettoyage sont accessibles sur www.bona.com

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

Finition



Bona®

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com